

45441: BASE 45445: CATALIZZATORE 95441

Descrizione:	Hempel's Silic Seal 45441 è un prodotto epossidico bicomponente che permette di passare da una antivegetativa tradizionale al ciclo siliconico Hempel's Silic One Fouling Release System. E' applicabile sulla precedente antivegetativa tradizionale a patto che si trovi in condizioni ottimali.
Uso consigliato:	Utilizzabile come sigillante tra l'antivegetativa tradizionale e Hempel's Silic One Tiecoat 27450. Adatta a tutti i substrati tranne legno.
Disponibilità	Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.
COSTANTI FISICHE :	
Tinta/Colore:	50711/ Rosso chiaro
Finitura	Opaco
Solidi in volume, %	36 ± 1
Resa teorica:	14.4 m ² /l [577.4 sq.ft./US gallon] 25 micron/1 mils
Punto di infiammabilità	30 °C [86 °F]
Peso specifico	1.2 kg/litro [10 lb/galloni USA]
Asciutto al tatto:	1 ora(e) 20°C/68°F 2 ora(e) 10°C/50°F
Completamente catalizzato	7 giorno(i) 20°C/68°F 14 giorni 10°C/50°F
Contenuto COV	542 g/l [4.5 lb/galloni USA]
Durata di immagazzinaggio:	3 anni 25°C/77°F (dalla data sul coperchio)
	<i>Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.</i>
DETTAGLI DI APPLICAZIONE:	
Versione, prodotto miscelato	45441
Rapporto di miscelazione	BASE 45445: CATALIZZATORE 95441 3:1 in volume. Agitare bene la base, aggiungere vulcanizzante e mescolare bene. Far sì che la vernice mescolata riposi per alcuni minuti prima dell'uso per permettere la fuoriuscita di bolle di aria.
Metodo di applicazione	Pennello / Rullo
Diluyente, (volume max)	Non diluire.
Durata della miscela:	8 ora(e) 20°C/68°F
Pulizia dell'attrezzatura	Hempel's Thinner 845 (No 5) 08451
Spessore a secco indicato	25 micron [1 mils]
Spessore a umido indicato	75 micron [3 mils]
Sicurezza:	Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.

PREPARAZIONE SUPERFICIALE:	Preparato: Servirsi di una spatola metallica per valutare l'adesione della vecchia antivegetativa. Se l'adesione non fosse sufficiente rimuovere eventuali distacchi. Irruvidire con carta abrasiva a umido. Sciacquare la superficie con acqua dolce. Lasciare asciugare Superficie non trattata: Non utilizzabile su superfici non pitturate.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE:	Al momento dell'applicazione, la superficie deve essere perfettamente pulita, asciutta e la temperatura deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. Non applicare sotto la luce solare diretta. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.
MANO PRECEDENTE:	Antivegetativa precedente
MANO SUCCESSIVA:	Hempel's Silic One Tiecoat 27450
Note:	intervalli di ricopertura: Hempel's Silic One Tiecoat 27450 Min 2 ore 20°C/68°F; 4 ore 10°C/50°F Max 4 ore 20°C/68°F; 8 ore 10°C/50°F
Miscelazione:	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
Condizioni di stoccaggio:	Evitare l'esposizione all'aria e le variazioni di temperatura. Evitare i raggi solari diretti. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare a temperature: 5°C/41°F - 35°C/95°F
Nota:	Hempel's Silic Seal 45441
Compilato da :	HEMPEL A/S

4544150711

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.