

STANDARD PRO SP-Antifouling

Einsatzgebiet & Eigenschaften

Leistungsstarkes, selbstpolierendes Antifouling für Segelyachten, Jollen und Motoryachten in Revieren mit mittleren Bewuchsverhältnissen. Es ist geeignet für den Einsatz in Süß-, Salz- und Brackgewässern und kann auf GFK, Stahl und Holz aufgetragen werden, ist aber nicht für Aluminium geeignet. Durch die selbstpolierende Wirkung befindet sich immer eine aktive Schicht an der Oberfläche und es werden keine hohen Schichtstärken über die Jahre aufgebaut. Ein Wiederholungsanstrich mit gleicher Qualität kann direkt auf dem bestehenden Antifouling aufgetragen werden.

Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Nicht haftende Altanstriche müssen komplett entfernt werden. Bei Bedarf mit geeignetem, handelsüblichem Primer (SEATEC EPOTEC oder SEATEC PLASMOTEC) grundieren. Überprüfen Sie vorher die Verträglichkeit von SEATEC STANDARD PRO mit dem Altanstrich im Untergrund. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen einen Haftungstest. Ein Wiederholungsanstrich mit gleicher Qualität kann direkt auf dem bestehenden Antifouling aufgetragen werden.

Das Antifouling sollte vor der Verarbeitung sehr sorgfältig aufgerührt werden. Das Antifouling wird am besten mit einem Pinsel oder Rolle auftragen. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +12°C betragen. Bitte beachten Sie auch die Temperatur des Untergrundes.

Bei einem Neuaufbau werden mindestens 2 Anstriche mit SEATEC STANDARD PRO empfohlen. An der Wasserlinie und stärker belasteten Bereichen kann es notwendig sein, eine zusätzliche Schicht aufzutragen. Die Wartezeit bis zum Auftrag der 2. Schicht beträgt ca. 5 Stunden (20°C).

Verarbeitung

Farbton: matt, siehe Katalog

(Bitte beachten: Bei SEATEC STANDARD PRO entwickelt sich der tatsächliche Farbton erst nach andauernder Wasserbelastung.)

Auftragen mit: Pinsel oder Rolle

Ergiebigkeit: ca. 12,5 m² pro Liter

Verdünnung: SEATEC Verdünnung max. 10%

Überstreichbar mit sich selbst: nach ca. 5 Stunden (20°C)

Zuwasserlassen nach dem letzten Anstrich: Wartezeit min. 6 Stunden - max. 3 Monate

Empfohlene Schichten bei Neuaufbau: 2 Schichten

Empfohlene Schichten bei Wiederholungsanstrich: 1 Schicht

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produkt-information lesen. Leere Behälter nicht wieder verwenden.

Anmerkungen

Das Produkt vor Feuchtigkeit, Frost und starker Hitze schützen. Eine Entsorgung der Gebinde muss entsprechend der lokalen Vorschriften erfolgen. Nähere Informationen erhalten Sie dazu bei dem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Lesen Sie von Gebrauch stets die Angaben auf dem Etikett und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

Version: Januar 2015

Mit dieser Version werden alle früher erschienenen Versionen ungültig.