

Beschreibung:	HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH ist ein schnell trocknender, glänzender Lack mit einem ausgezeichneten Verhältnis von Härte und Flexibilität. Eine optimierte Mischung von UV-Filtern verlängert die Haltbarkeit und führt so zu einem langlebigen, professionellen Endanstrich. Einfach aufzutragen und beständig gegen Verschleiß und Abrieb wenige Stunden nach der Auftragung.
Empfohlene Verwendung:	Zur Verwendung auf neuem Holz sowie auf bereits lackiertem Holz im Innen- und Außenbereich oberhalb der Wasserlinie.
Verfügbarkeit:	Teil des Europäischen Yacht Sortiment. Lokale Verfügbarkeit freibleibend.
PHYSIKALISCHE DATEN:	
Farbtonnummern/Farben:	00000 / Transparent
Endanstrich:	Hochglanz
Festkörpervolumen, %:	48 ± 1
Theoretische Ergiebigkeit:	19.2 m ² /l [769.9 sq.ft./US gallon] - 25 micron/1 mils
Flammpunkt:	39 °C [102.2 °F]
Spezifisches Gewicht:	0.9 kg/Liter [7.7 lbs/US-Gallone]
Handtrocken:	3 Stunde(n) 20°C/68°F 6 Stunde(n) 10°C/50°F
Schleifbar nach:	24 Stunde(n) 20°C/68°F 48 Stunde(n) 10°C/50°F
VOC-Gehalt:	408 g/l [3.4 lbs/US-Gallone]
Lagerfähigkeit:	5 Jahre 25°C/77°F
<small>Die physikalischen Daten unterliegen normalen Fertigungstoleranzen. Die "Erläuterungen zu den Produktdatenblättern" im HEMPEL-Buch sollten beachtet werden.</small>	
APPLIKATIONS DETAILS:	
Applikationsmethode:	Pinself/Streichpad
Verdünnung (max. Vol.):	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Pinself/Streichpad): max.. 20%.
Reinigen der Werkzeuge:	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111
Angegebene Schichtdicke, trocken:	25 Mikrometer [1 mils]
Angegebene Schichtdicke, nass:	50 Mikrometer [2 mils]
Überstreichbarkeitsintervall, min.:	4 Stunde(n) 20°C/68°F 8 Stunde(n) 10°C/50°F
Überstreichbarkeitsintervall, max.:	2 Tag(e) 20°C/68°F 4 Tag(e) 10°C/50°F
Sicherheit:	Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.

OBERFLÄCHENVORBEHANDLUNG: **Zubereitung:** Alle Oberflächen müssen sauber, frei von Öl und trocken sein. Oberfläche reinigen und mögliches Öl und Fett mit geeignetem Reinigungsmittel entfernen. Schleifen mit trockenem Schleifpapier. Vorsichtig Staub mit frischem Wasser entfernen. Carefully remove dust with fresh water.

Neues Holz: Abschleifen und Staub entfernen. Die trockene, saubere Oberfläche mit einem geeigneten Holzbehandlungsmittel tränken und trocknen lassen. **Sperrholz:** Abschleifen und Staub entfernen. Die trockene, saubere Oberfläche mit einem geeigneten Sealer für Holz versiegeln. **Teak:** Die Oberfläche mit einem geeigneten Entfetter gründlich entfetten. **Zuvor beschädigtes lackiertes Holz:** Es kann eine Behandlung des Holzes erforderlich sein. **Zuvor lackiertes Holz:** Die Oberfläche anschleifen, reinigen und trocknen lassen.

PRODUKTANWENDUNG: **Methode:** Einen ersten Anstrich des Produkts auftragen, verdünnt mit dem/der angegebenen HEMPEL'S THINNER: max.. 20%. Einen zweiten Anstrich des Produkts auftragen, verdünnt mit max.. 10%. Schließlich 3 Schichten des Produkts auftragen. Verdünnung hinzufügen, um ggf. beim Auftragen zu helfen. Um eine glatte Oberfläche zu erhalten, wird Abschleifen zwischen Schichten empfohlen (Staub entfernen). **Zuvor lackiertes Holz:** 3 Schichten applizieren des Produkts.

APPLIKATIONSBEDINGUNGEN : Die Oberfläche muss zum Applikationszeitpunkt vollkommen sauber und trocken sein, und ihre Temperatur muss über dem Taupunkt liegen, um Kondensation zu vermeiden. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte nicht überschreiten: 16%. Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen. In schwer zugänglichen Bereichen muss während Applikation und Trocknung für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Lackierung sollte abgeschlossen sein 4-6 Stunden 20°C/68°F, 8-12 Stunden 10°C/50°F, spätestens vor Taubildung.

EMPFOHLENES REINIGUNGSMITTEL : HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602

VORHERGEHENDER ANSTRICH: HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (für neues Holz)
HEMPEL'S SEALER 05991 (für Sperrholz)

NACHFOLGENDER ANSTRICH: Keine.

Bemerkungen: Das Produkt kann spritzbar sein. Weitere Informationen bei HEMPEL erfragen.

Ammoniakhaltiges Wasser kann zu Verfärbungen von Eiche, Mahagoni und Teak führen.

Aufrühren: Produkt vor dem Gebrauch gut umrühren..

Schichtdicken/Verdünnung: Kann abhängig von Verwendungszweck und -fläche in einer anderen Schichtdicke als angegeben vorgegeben werden. Dies ändert die Ergiebigkeit und kann Trocknungszeit und Überstreichbarkeitsintervall beeinflussen. Die Verdünnungszugabe möglichst gering halten, um das Erzielen einer korrekten Schichtdicke zu gewährleisten. Die Menge der Verdünnung hängt von den Applikationsbedingungen ab: Temperaturen, Belüftung und Untergrund.

Lagerungsbedingungen: Vor Luft- und Temperaturschwankungen schützen. Direktes Sonnenlicht vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Lagerung bei Temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.

Überstreichen: Nach Ablauf des maximalen Überstreichbarkeitsintervalls mit Frischwasser reinigen und trocknen lassen. Vor dem Neuanstrich leicht anschleifen und Staub entfernen. Wenn die Oberfläche durch Öl und Schadstoffe verunreinigt wurde, sind diese mit einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich zu entfernen; danach mit Frischwasser abspülen und trocknen lassen. Vor dem Neuanstrich leicht anschleifen und Staub entfernen.

Anmerkung: **HEMPEL'S DURA-GLOSS VARNISH 02080**

HERAUSGEGEBEN VON: HEMPEL A/S

0208000000